



INTISO chemicals

di Intiso Pietro Lavinia

SCHEDA TECNICA

UMITAN TA/FAB POLV.

TANNINO SINTETICO
COMPOSIZIONE CHIMICA

Riconiante a base di diidrossi - difenil-solfone

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Aspetto: | polvere bianca |
| pH in soluzione al 10 %: | 3.5 – 4.5 |
| sostanza attiva: | 90% circa |

PROPRIETA'

Impiegato in riconcia sul cromato, l' **UMITAN TA/FAB** polv produce pelli con un tatto soffice e rotondo con fiore fermo, questo lo rende particolarmente indicato per la riconcia di pelli morbide quali: nappa calzatura, nappa abbigliamento, ecc..

Si raccomanda un impiego dal 2% all'8%, a seconda del tipo di pelle e dal grado di morbidezza desiderata. L' **UMITAN TA/FAB** è inoltre particolarmente indicato per la riconcia di pelli per carrozzeria auto e arredamento morbido per salotti. Possedendo un buon potere sbiancante, è adatto per la riconcia di materiali per colori chiari e pastello. L' **UMITAN TA/FAB** può essere impiegato in riconcia in combinazione con agenti concianti e resine, producendo ottima pienezza e rotondità, sia per pelli a pieno fiore, pura anilina che per fiore corretto, in questo caso si raccomanda un impiego del 2%-4%. L' **UMITAN TA/FAB** potrebbe essere impiegato quale perconciante prima della concia al cromo dei montoni, migliorando la pienezza nelle aree più vuote della pelle. Per questa applicazione si suggerisce un impiego del 3%-5% basato sul peso piclato.

I DATI E LE NOTIZIE HANNO VALORI INDICATIVI